

# HIDROSAN FONDO

FISSATIVO CONSOLIDANTE SILOSSANICO

cod. A768900

## DESCRIZIONE

HIDROSAN FONDO è un fissativo murale, a base di legante silossanico in dispersione acquosa, indicato per la preparazione dei supporti prima dell'applicazione delle finiture a base di pitture o rivestimenti silossanici.

Il prodotto penetra in profondità nell'intonaco e consolida le parti sfarinanti senza modificare la traspirabilità del supporto.

## INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su supporti a base cementizia e a base di calce aerea, mai verniciati o verniciati con prodotti a base di calce, silicati o con pitture a base sintetica, E' sconsigliata l'applicazione su supporti rifiniti con gesso e su cartongesso.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Legante: polimeri acril-silossanici in emulsione.  
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1.01 ±0.03 kg/l.  
Essiccazione (a 25°C e 65% U.R.): 2 h al tatto, sovraverniciabile dopo 12 h circa.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su superfici intonacate assicurarsi che il supporto abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni.

Controllare lo stato di conservazione del supporto: la superficie deve risultare compatta, in caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.

Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio eventuali efflorescenze saline.

Le vecchie pitture vanno eliminate solo se non perfettamente aderenti al supporto.

Livellare le irregolarità del supporto (buchi, screpolature) con rasanti a base cementizia.

Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.

Con il supporto ben asciutto applicare HIDROSAN FONDO secondo le modalità descritte nelle indicazioni per l'impiego.

## INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Il prodotto è applicabile a pennello.

La diluizione varia secondo l'assorbimento del supporto; indicativamente ogni litro di prodotto va miscelato con 1,5-2 litri di acqua.

N. strati: 1-2 bagnato su bagnato

Resa indicativa: 8-10 mq/l

La pulizia degli attrezzi va fatta con acqua subito dopo l'uso.

Non applicare con umidità relativa dell'ambiente >80% ed umidità del supporto >10%, e con temperature ambientali e/o del supporto inferiori a +5°C o superiori a +35°C.

Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.

## TINTEGGIATURA

Il prodotto non è tinteggiabile.

## MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C

Temperatura minima di conservazione: +5°C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/h: Primer fissativi (base Acqua): 30 g/l (2010)

HIDROSAN FONDO Contiene max: 30 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

## VOCE DI CAPITOLATO

Primer consolidante silossanico.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di primer consolidante silossanico HIDROSAN FONDO, a base di polimeri silossanici in emulsione acquosa, idoneo per l'impregnazione di superfici murali, con effetto consolidante su supporti sfarinanti.

Fornitura e posa in opera del materiale EURO ..... al mq.

*Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza tecnica 800853048.*