IDEALPLAST 1023

RIVESTIMENTO MURALE BUCCIATO AL QUARZO PER ESTERNO

cod. A050019

DESCRIZIONE

IDEALPLAST 1023 è un rivestimento plastico bucciato per esterni, a base di copolimero acrilico in dispersione acquosa; è indicato per interventi dove necessiti un buon potere riempitivo e mascherante del supporto.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su intonaci a base cementizia.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Legante: copolimero acrilico in emulsione acquosa.
Cariche a base di quarzo.
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1.70±0.05 kg/l.
Essiccazione (a 25°C e 65% di U.R.): al tatto in 30 minuti; sovraverniciabile dopo almeno 4 ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Se l'intonaco è nuovo assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni.
Se l'intonaco è vecchio controllare lo stato di conservazione; la superficie deve risultare compatta, in caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con fissativi specifici.
Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze saline.
In presenza di vecchie pitture asportare le parti non perfettamente aderenti.
Livellare le irregolarità del supporto (buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti) impiegando rasanti specifici per esterno.
Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.
Prima della stesura del rivestimento applicare il fissativo murale IDEALFIX acrilico opportunamente diluito.
Nel caso la superficie risulti molto sfarinante è più indicato l'impiego dell'isolante a solvente ISOLPLAST R210 (Le diluizioni dell'isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto e vanno determinati con prove preliminari).
Nelle applicazioni sopra vecchi rivestimenti plastici è importante che questi ultimi siano ben ancorati alla parete; eventuali parti in fase di distacco vanno eliminate e la superficie deve essere successivamente livellata con rasanti specifici per esterno.
Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.
Prima della stesura del rivestimento applicare il fissativo murale IDEALFIX acrilico opportunamente diluito. (Le diluizioni dell'isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto e vanno determinate con prove preliminari.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Il prodotto va applicato con pennello e rifinito con rullo alveolare in materiale espanso per ottenere l'effetto bucciato.
Applicare in una sola ripresa.
Diluire massimo con 0-5% di acqua
Resa indicativa: 1-1,2 kg/mq secondo il tipo di buccia effettuata. E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico..
La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.
Non applicare con umidità relativa dell'ambiente >80% ed umidità del supporto >10%, e con temperature ambientali e/o del supporto inferiori a +5°C o superiori a +35°C.
Evitare le applicazioni sotto l'azione diretta del sole.
Dopo l'applicazione le superfici all'esterno devono essere protette da pioggia ed umidità fino a completa essiccazione del prodotto che normalmente (a 20°C) avviene dopo circa 48 ore.

TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile nel colore bianco.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C
Temperatura minima di conservazione: +5°C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/c: pitture per pareti esterne di supporto minerale (base Acqua): 40 g/l (2010)
Il prodotto contiene max: 40 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Rivestimento plastico bucciato al quarzo.
Applicazioni, su superfici già predisposte, di rivestimento plastico bucciato al quarzo per esterni IDEALPLAST 1023, a base di copolimero acrilico in dispersione acquosa, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.
Fornitura e posa in opera del materiale EURO ..... al mq.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza tecnica 800853048.