

# ROYAL 132

PITTURA MURALE LAVABILE TRASPIRANTE PER INTERNO ED ESTERNO

cod. A120019

## DESCRIZIONE

ROYAL 132 è una pittura lavabile, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, indicata per l'impiego su pareti murali all'interno, dove si richieda buon livello di finitura e di resistenza al lavaggio.

Il prodotto assicura una discreta traspirazione al supporto.

ROYAL 132 può essere impiegato anche su superfici esterne, come sottotetti, sottobalconi, ecc., in altre parole in condizioni non particolarmente esposte agli agenti atmosferici.

## INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su intonaci nuovi a base cementizia o similari, a base di calce aerea, o su intonaci già pitturati. Inoltre è impiegabile su intonaci rasati con gesso e su cartongesso.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura del Legante: copolimero acrilico in dispersione acquosa.

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,55±0,05 kg/l

Resistenza al lavaggio UNI 10560: superiore a 1000 cicli, resistente

Essiccazione (a 25°C e 65% di U.R.): al tatto in 30 minuti sopravverniciabile dopo 4 ore.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su intonaci nuovi assicurarsi che il supporto abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni.

La superficie dove si interviene deve risultare compatta; in caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.

In presenza di vecchie pitturazioni asportare le parti non perfettamente aderenti; strati elevati di pitture a calce od a tempera devono invece essere completamente asportati bagnando abbondantemente la superficie e raschiando con attrezzi adeguati, oppure utilizzando un'idropulitrice.

Le irregolarità delle superfici interne (buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti) possono essere livellate con stucco in pasta RASINT.

Le fessurazioni all'esterno devono essere adeguatamente allargate e riempite con prodotti specifici.

Carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta vetrata.

Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.

In presenza di muffe trattare la superficie con risanante tipo COMBAT 333 (\*). Per preservare il muro dalla formazione della muffa, additivare il prodotto con igienizzante COMBAT 111 (\*) per applicazioni all'esterno o con COMBAT 444 (\*) per applicazioni all'interno.

Su tutti i supporti consigliati, prima della stesura della pittura, è necessario applicare il fissativo IDEALFIX acrilico opportunamente diluito (Le diluizioni dell'isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto e vanno determinati con prove preliminari).

(\*) BRAVOCASA, COMBAT 111 e COMBAT 333 sono prodotti del Colorificio S. Marco S.p.A.

## INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Il prodotto può essere applicato con pennello, rullo, o airless.

Il prodotto va applicato in almeno 2 strati.

Diluire con il 35-40% di acqua per le applicazioni a pennello; con 30-35% di acqua per le applicazioni a rullo.

Nelle applicazioni con airless la diluizione varia secondo l'apparecchiatura e la pressione di esercizio utilizzata.

Non applicare con umidità relativa dell'ambiente >80% ed umidità del supporto >10%, e con temperature ambientali e/o del supporto inferiori a +5°C o superiori a +35°C.

Evitare le applicazioni sotto l'azione diretta del sole. La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Resa indicativa: 10-12 mq/l per strato (si riferisce a supporti lisci mediamente assorbenti. E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico).

## TINTEGGIATURA

Il prodotto è tinteggiabile con tinte base tipo BRAVOCASA TINTE COLORANTI (\*) e con i coloranti universali (se impiegato all'esterno usare solamente coloranti resistenti alla luce)

## MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C

Temperatura minima di conservazione: +5°C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/a: pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss <25@60°) (base Acqua): 30 g/l (2010)

Cat. A/c: pitture per pareti esterne di supporto minerale (base Acqua): 40 g/l (2010)

Il prodotto contiene max: 30 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

## VOCE DI CAPITOLATO

Idropittura lavabile acrilica.

Applicazione, su supporti già predisposti, di pittura lavabile per interno ROYAL 132 a base di resine acriliche in dispersione acquosa, avente caratteristiche di resistenza al lavaggio secondo la Norma UNI 10560 superiore a 1000 cicli, in almeno 2 strati nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale EURO ..... al mq.

# ROYAL 132

PITTURA MURALE LAVABILE TRASPIRANTE PER INTERNO ED ESTERNO

cod. A120019

*Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza tecnica 800853048.*

ABC è un marchio del Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel 041.4569322

